

TECHNISCHE DATEN 2011-569

QUALITÄT **FINCA FF** **FINCA000**

DATUM 05 Juli 2011
GEWEBE 100% Polyester Trevira
BESCHICHTUNG 100% PVC

ZUSAMMENSETZUNG			
BESCHICHTUNG	525	g/m ²	
Lack	5	g/m ²	
GEWEBE	85	g/m ²	
TOTAL	615	g/m ²	± 30 g/m ²
DICKE	1,15	mm	± 0.10 mm
REISSFESTIGKEIT nach norm : ISO 1421			
Kette	> 30	daN/ 5 cm	
Schüss	> 20	daN/ 5 cm	
DEHNUNG			
Kette	> 90	%	
Schüss	> 130	%	
WEITERREISSFESTIGKEIT nach norm : ISO 4674			
Kette	> 2,5	daN	
Schüss	> 2,7	daN	
NAHT TEST nach norm : ISO 13936			
Kette	> 15	daN/ 5 cm	
Schüss	> 15	daN/ 5 cm	
DEHNUNG			
Kette	> 55	%	
Schüss	> 100	%	
BIEGBARKEITSWIDERSTAND nach norm : ISO 5402			
bei 50000 : keine Beschädigung			
BIEGUNG UND REIBUNG WIDERSTAND nach norm : ISO 5981			
bei 30000 : keine Beschädigung			
BEHANDLUNG			
<u>OKOTEX</u>	Centexbel Okotex - class 1		
<u>FLEMMENHEMMEDE</u>	EN 1021	part 1	Centexbel rapport 77227 (24/11/10)
SCHUEURBESTANDIGKEIT nach norm : ISO 5470-2			
> 50000 Martindale	Servaco rapport R201006976 (25/11/10)		
LICHTECHTHEIT nach norm : ISO 105-B02			
> 6	Servaco rapport R201006976 (25/11/10)		
REIBFESTIGKEIT nach norm : ISO 105 X12			
ethanol 70%	> 4		
BEMERKUNG			
ohne Phthalsäureester	< 0,1 %	Intertek rapport FRAJ11000781 (22/03/11)	
REINIGUNG			
Reinigung nur mit Wasser und Seife.			
Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Alcohol, Lösemittel, Bleichmittel und Scheuermittel können nicht gebraucht werden.			
Andere Reinigungs- und Desinfektionsmittel können nicht angewend werden ohne Genehmigung von Plastibert.			

Das gelieferte Produkt wird ausschliesslich durch obenstehende Werte bestimmt.
Innerhalb der Toleranzen können Variationen in einer Produktion oder zwischen Productionen auftreten.
Zwischen Produktionen können leichte Farbtonänderungen vorkommen.
Diese Spezifikation ist bis 3 Jahren nach Ausgabedatum gültig.

Konform mit den meist aktuellen REACH-Vorschriften.

GENEHMIGUNG : QA-manager (05/07/11)